

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TX-2

Código: TX2950  
TX1045  
TX2018

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo líquido acelerante ultra rápido que causa un fraguado casi inmediato y un endurecimiento muy rápido del cemento.

## CARACTERÍSTICAS

- No requiere dilución previa.
- Genera un rápido inicio de fraguado.
- Sólo mezclar con cemento.
- No contiene cloruros.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en el hormigón, roca o mampostería donde haya infiltración de agua:

- Túneles.
- Sótanos.
- Bodegas.
- Pozos.
- Bóvedas.
- Paredes.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido
Densidad	1,30 +- 0,01 kg/L
pH	13+-1
Consumo	500 grs por cada 1 kg de cemento, mantener siempre las proporciones (1:2)
Temperatura del soporte	+5 °C min. / +30 °C max.
Duración	12 meses desde su fecha de fabricación
Formatos	1 lts - 4,5 lts - 18 lts

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## TX-2

Código: TX2950  
TX1045  
TX2018

## INSTRUCCIONES DE USO

**Preparación del sustrato:**

- El sustrato debe estar limpio, libre de contaminación, partículas sueltas y polvo.

**Mezclado:**

- Mezcle 1 parte de TX-2 con 2 partes de cemento.
- Coloque TX-2 en un recipiente de mezcla limpio y adecuado, y agregue el cemento.
- Revuelva rápidamente en una pasta durante unos segundos.

**Aplicación:**

- Moldee la mezcla con la mano en forma de tapón y colóquela inmediatamente en la grieta, fisura u orificio presionando firmemente durante unos 15 segundos hasta que la mezcla se haya endurecido.
- Se recomienda mezclar solo el material suficiente que se pueda colocar de inmediato.

**Limpieza de herramientas:**

- Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del uso.
- El material endurecido sólo se puede quitar mecánicamente.

## OBSERVACIONES

- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Agítense bien antes de usar.
- No ingerir.

## PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl).
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
- No mezclar con otros productos no recomendados, ni diluir.
- Las fugas de agua muy fuertes pueden necesitar control previo mediante el uso de puntos de descarga antes de colocar el tapón.
- Los tiempos de trabajo y de endurecimiento se ven afectados por las temperaturas y el tipo cemento. Se recomienda realizar una mezcla de prueba inicial.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 13\_05\_2022 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes  
elementos de protección personal:

