

IMPERPLUS

Código: IMPPLUS4,5
 IMPPLUS18
 IMPPLUS200

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto acuoso en base a un polímero acrílico, diseñado para la impermeabilización de superficies y endurecedor de sustratos débiles o polvorientos. Es transparente una vez seco.

CARACTERÍSTICAS

- Baja percepción visual una vez seco.
- Alta elasticidad.
- Muy baja viscosidad, para una fácil aplicación.
- Pintable.
- Excelente adherencia a materiales porosos.
- Resistencia ultravioleta.
- Uso interior y exterior.
- Buena resistencia a microorganismos.
- Base acuosa, no inflamable.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Impermeabilización de superficies de yeso, mortero, hormigón, ladrillo, piedra, etc.
- Tratamiento pre-pintura para tratar superficies débiles o polvorientos.
- Prevenir el crecimiento de hongos.
- Tratamiento de eflorescencias, presencia de sales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apecto inicial	Líquido blanco lechoso
Aspecto final	Transparente
Densidad	Aprox. 1,02 Kg/L
Contenido de sólidos	15-20 %
Almacenamiento máximo recomendado	12 meses
Formatos	4,5 lts - 18 lts - 200 lts

IMPERPLUS

Código: IMPPLUS4,5
IMPPLUS18
IMPPLUS200

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de superficie:

Se recomienda la remoción de cualquier revestimiento presente, ya sea pintura o papel mural que se encuentre dañado por la humedad. Eliminar trazas visibles de sales, hongos u otro compuesto presente. Limpiar enérgicamente con escobilla de acero. Lavar y dejar secar la superficie antes de la aplicación.

Método:

- Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
- Aplicar una capa del producto, con una brocha o rodillo, asegurando una completa saturación de la superficie. En superficies muy absorbentes puede ser necesario la aplicación de una segunda capa, una vez que la primera esté seca.
- Herramientas deben ser limpiadas con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo:

- Aproximadamente 0,2-0,3 kg/m² según la porosidad de la superficie.

OBSERVACIONES

- El producto no evita daños provocados por condensación.
- No recomendado para contacto permanente con agua (almacenada o condensación).
- No colocar objetos punzantes sobre la membrana.
- Aplicar con temperaturas superiores a 5°C.
- No aplicar con humedades superiores al 75%.
- En general en todas las aplicaciones se requiere al menos dos capas, adicional a la imprimación del producto.
- Producto base agua, no inflamable.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- No ingerir producto.

