

# NIVELADOR DE PISO FINO

Código: NP002-25

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la reparación y nivelación de pisos para recibir piso flotante, alfombras, cerámicas, parquet, etc. Se puede dar tránsito liviano a las 8 horas sin recibir cargas puntuales. Por su granulometría especial se pueden lograr espesores más delgados y con una mejor terminación.

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie a nivelar debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, manchas de aceite, restos de yeso o cualquier otra sustancia que pueda afectar una buena adherencia.
- En caso de existir aceites o restos de desmoldantes, se recomienda quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10 % y posteriormente a esto hidrolavar o lavar con buena presión de agua. Se debe eliminar todo resto de ácido del sustrato.
- Las superficies deben mojarse y saturarse con agua potable 24 horas antes de realizar los trabajos. En el momento de la aplicación esta se debe encontrar en la condición SSS. Saturada superficialmente seca (que quiere decir que la superficie no tenga el brillo del agua ni aposamientos).

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad (estado plástico), que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Resistencia a la compresión R28	>100 kgf/cm <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción directa	>3 kgf/cm <sup>2</sup>
Retentividad	>70%
Trabajabilidad (Cono reducido)	30 +- 5 mm.
Tamaño máximo	2,0 mm.
Dosis de agua	3,8 +- 0,5 Lt/Saco
Rendimiento	14,0 +- 0,5 Lt/Saco
Envase	Saco de 25 kg.

# NIVELADOR DE PISO FINO

Código: NP002-25

## APLICACIÓN

- Aplique una capa de mortero sobre el sobre radier o losa a cubrir.
- Extienda el producto con una regla verificando los niveles a reparar, teniendo especial cuidado con no dejar un espesor mayor a 15mm.
- Espere a tener la consistencia de fraguado para darle la terminación, la cual puede ser platachado o allanado a grano perdido.
- El fraguado del producto puede verse alterado por el clima.

## PRECAUCIONES POSTERIORES

- Las superficies estucadas se deben proteger de los vientos excesivos y del sol directo.
- Mantener húmedos los paños estucados durante 7 días.
- El curado debe comenzar cuando el mortero sea capaz de recibir una llovizna de agua. Utilice agua potable. Las dimensiones máximas de los paños a estucar deben ser de 16 m<sup>2</sup>.

## ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

## DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad.

## NOTA

- Todos los ensayos están medidos a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
- Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
- La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

