

TX MAQUILLAJE CEM

Código: RM003-25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos, aditivos especiales y micro fibras. Diseñado para reparar irregularidades y recubrimientos ultra delgados en muros de hormigón o albañilerías con una alta adherencia, puede ser utilizado en exteriores o interiores. Este producto no requiere realizar un puntereo en las superficies lisas de hormigón previa a su aplicación.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie a revestir debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia. En caso de la presencia de desmoldantes se debe quemar con una solución de ácido clorhídrico al 10% y después lavar con abundante agua.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación de este producto. Reparar con Mortero de Reparación o Mortero de Estuco las irregularidades mayores a 5mm. Presentes en las superficies antes de aplicar este revestimiento.
- La superficie se debe saturar con agua potable el día anterior a la faena y al momento de realizar la aplicación, no debe tener brillo superficial.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto. Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea se debe generar una mezcla pastosa, la cual debe tener una consistencia plástica.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas al momento de realizar esta faena.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| PROPIEDAD | ESPECIFICACIÓN |
|-----------------------------------|------------------------|
| Resistencia a la tracción directa | >4 kgf/cm ² |
| Retentividad | >70% |
| Tamaño máximo | 2,0 mm. |
| Dosis de agua | 7,0 +- 0,5 Lt/Saco |
| Rendimiento | 17,8 Lt/Saco |
| Envase | Saco de 25 kg. |

TX MAQUILLAJE CEM

Código: RM003-25

APLICACIÓN

- Verifique que la superficie a maquillar se encuentre según todos los puntos descritos anteriormente. La carga o del mortero se debe realizar en forma perpendicular a la superficie utilizando el método de la talocha.
- El espesor de esta aplicación no deberá sobrepasar los 3 mm. Por capa.
- Los espesores máximos totales de aplicación no deberán sobrepasar los 6mm.
- La segunda capa de maquillaje debe colocarse apenas la primera pierda su humedad y tenga la resistencia necesaria para soportarla. Si la capa de terminación se da en un plazo mayor a este, la primera carga debe mojarse y mantenerse húmedo hasta realizar la terminación final.
- Procurar no sobre-trabajar las superficies. Evite el exceso de llana, produce fisuras.

PRECAUCIONES POSTERIORES

- Las superficies estucadas se deben proteger de los vientos excesivos y del sol directo.
- Mantener húmedos los paños estucados durante 7 días.
- El curado debe comenzar cuando el mortero sea capaz de recibir una llovizna de agua. Utilice agua potable.
- Se debe evitar el tránsito durante el periodo de curado.

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas, se puede utilizar hasta 6 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad.

NOTA

- Todos los ensayos están medidos a los 28 días, conforme a NCh. 2256/1.
- Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio.
- La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.

