

TX RESIREP

Código: RESIREP_4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX Resirep es una resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder de penetración en fisuras muy angostas gracias a su fluidez.
- Libre de solventes.
- Contiene fungicida.
- Por su alta fluidez, puede ser utilizado por gravedad en fisuras sin movimiento.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Reparaciones NO estructurales, con buena adherencia al hormigón y morteros cementicios.
- Reparación por desprendimientos de instalaciones de revestimientos pétreos en losas y radiers rígidos, cuando la rotura se presenta en la interfaz adhesivo – sustrato, evitando así el levantamiento de revestimientos para reparar.

MODO DE EMPLEO

- Para realizar una inyección de TX Resirep, el hormigón, radier o nivelación cementicia deben haber alcanzado su máxima resistencia (28 días).
- La superficie a reparar o inyectar debe estar limpia, sin polvo, grasa o aceite, libre de cualquier elemento que impida una buena adherencia.
- Para reparar sopladuras en instalaciones de revestimientos pétreos, se debe retirar el fragüe completamente y realizar un corte del adhesivo cerámico hasta llegar al sustrato. Posterior a esto, se debe aspirar todo el material removido, dejando la superficie a reparar completamente limpia.
- Para realizar la inyección de TX Resirep se debe utilizar una jeringa standard de tamaño grande. El proceso se debe realizar de forma pausada, no provocando rebalses.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

TX RESIREP

Código: RESIREP_4

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Densidad	1 kg/L
Aspecto en estado líquido	Líquido blanco
Aspecto en estado seco	Incoloro
Tiempo de fraguado	24 hrs, dependiendo de las condiciones climáticas
T° y humedad de almacenamiento	5°C a 25°C y 75% HR
Rendimiento	No se informa, es muy variable, dependiendo de los espesores
Formato	Bidón 4 lts.

ALMACENAMIENTO

TX Resirep tiene una duración de 12 meses desde su fecha de envasado original y sellado. Mantener en una zona seca y ventilada, no expuesta al sol, viento y suelo directo.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 13_05_2022 REV PM DTEC

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:

