

# PASTA MURO EXTERIOR A-1

Código:  
24 KG: PMROEX24

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**TX-Pasta Muro Exterior A-1** está diseñada en base a resinas de tipo acrílicas en dispersión acuosa, aditivos especiales y cargas minerales, las que le otorgan características como alta adherencia y elasticidad, ideal para ser utilizada en el alisado de superficies estucadas, hormigones, albañilerías, tabiques de fibrocemento, yeso cartón y otros, en exteriores e interiores secos o húmedos, antes de recibir pinturas de terminación.

## CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia sobre hormigón, albañilerías estucadas, placas de yeso-cartón y fibrocemento.
- Relleno de irregularidades y fisuras estáticas inferiores a 1mm (NO ESTRUCTURALES).
- Alta flexibilidad y dureza.
- Permite el lijado superficial fácil y repaso una vez seca la superficie.
- Fácil aplicación sobre superficies con yeso.
- Excelente terminación.

## RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 - 1,5 Kg/m<sup>2</sup>, dependiendo del estado de la superficie y espesor de la película aplicada.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                             | ESPECIFICACIÓN                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia / Color                    | Pasta tixotrópica beige claro (una vez seca queda banco)                                              |
| Sólidos                               | 67% - 70%                                                                                             |
| Densidad                              | 1,64 g/m <sup>2</sup> a 1,7 g/ml                                                                      |
| Consumo / Rendimiento                 | 1 - 1,5 Kg/m <sup>2</sup> , dependiendo del estado de la superficie y espesor de la película aplicada |
| Tiempo de secado<br>60% de HR y 20 °C | Tacto: 2 a 3 horas                                                                                    |
|                                       | Duro: 24 horas                                                                                        |
|                                       | Lijable: 4 a 6 horas dependiendo de la humedad ambiental                                              |
| Almacenamiento / Duración             | 12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C     |
| Dilución                              | No se diluye                                                                                          |
| Limpieza                              | Agua                                                                                                  |
| Aplicación                            | Llana metálica, espátula, platacho y equipo de alta presión tipo airless.                             |
| Formatos                              | 24 Kg                                                                                                 |

## PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular **TX-Pasta Muro Exterior A-1**, se recomienda revisar la ficha técnica en: [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)
- Es recomendable mezclar antes de su uso para homogeneizar.
- Mantener el envase herméticamente cerrado cuando no sea usado.
- No es un producto tóxico si se usa de forma adecuada y para los usos para los cuales está diseñado.
- Proteger de heladas y sol directo durante su almacenamiento y uso de acuerdo a las indicaciones del cuadro técnico.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

# PASTA MURO EXTERIOR A-1

Código:  
24 KG: **PMROEX24**

## INSTRUCCIONES DE USO

- Las superficies deben estar libres de todo material suelto como polvo, aceites o membranas, grasa, pinturas o cualquier elemento que impida una buena adherencia, en el caso de muros estucados, se debe dejar fraguar por 15 días y eliminar sales de fraguado antes de aplicar **TX-Pasta Muro Exterior A-1**.
- Verificar que la superficie no se encuentre con humedad expuesta antes de aplicar.
- Durante la aplicación se recomienda una temperatura superior a 5 °C y una humedad relativa inferior al 80%.
- Aplicar la pasta con llana lisa en una capa delgada de abajo hacia arriba.
- Una vez seca (aprox. 4 - 6 horas), se lija suavemente hasta obtener una superficie lisa.
- Si es necesario se aplica una segunda capa alisando completamente la superficie dejando secar por 24 horas.
- Para asegurar un buen resultado en juntas o uniones se recomienda el uso de una cinta para juntas.
- Es recomendable espesores por capa no superiores a 3 mm, con el fin de evitar que se agriete.

## NOTA

**Grupo TX** respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 23\_12\_2025 REV PM DTEC

