

# PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA



Código: PE004-25

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mortero predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales.

Diseñado para realizar la colocación de Revestimientos tipo enchapes de arcilla en muros de hormigón o albañilerías en interior y exterior. Por su alta performance puede ser aplicado en sustratos donde se requiera una alta adherencia a la tracción.

## USOS, CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Para pegar enchapes de arcilla.
- Pegado interior y exterior.
- Para muros de hormigón o albañilería.
- Excelente adherencia en sustratos de baja absorción capilar.
- Alta trabajabilidad.
- Fácil aplicación.

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO




- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de realizar la instalación.
- Reparar irregularidades con **TX Rep** o **TX Repar Plus** antes de aplicar antes de la instalación de los enchapes.
- Los sustratos deberán mantener la verticalidad necesaria que asegure espesores no mayores a 15 mm en el mortero de pega por capa.
- Saturar con agua potable el día anterior a la actividad, pero al momento de realizar la colocación, el sustrato debe estar saturado superficialmente seco.
- Asegurar rugosidad adecuada para una correcta adherencia. En elementos de hormigón, se aplicación de puente de adherencia tal como **TX-Cuarzbond** o **Puente estuco**.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                             | ESPECIFICACIÓN                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Base química                          | Mortero cementicio                    |
| Presentación                          | Saco de 25 kilos                      |
| Conservación                          | 6 meses desde su fecha de fabricación |
| Temperatura de trabajo                | 5 a 30 °C                             |
| Tiempo abierto                        | 20 minutos                            |
| Tamaño máximo                         | 2.36 mm Nominal                       |
| Espesor de aplicación                 | Mín 15 mm por capa - Máx 30 mm total  |
| Dosis de agua                         | 13% a 17%<br>3.75 ± 0.5 lts/saco      |
| Consistencia                          | Plástica                              |
| Densidad (en estado plástico)         | ~ 1.92 gr/ml                          |
| Retentividad                          | > 75%                                 |
| Rendimiento saco aprox                | > 14 lts/saco                         |
| <b>Características Según NCh 2256</b> |                                       |
| Resistencia a compresión              | > 10 N/mm <sup>2</sup>                |
| Adherencia tracción                   | > 1 N/mm <sup>2</sup>                 |
| Clasificación                         | M <sub>a</sub> - 10                   |

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Añada solamente el agua indicada en el saco o en la ficha técnica del producto.
- Vierta el contenido total del saco en un recipiente estanco.
- Se debe utilizar agua potable.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de **Grupo TX**.
- Se debe utilizar inmediatamente realizada la preparación de la mezcla, respetando los tiempos de trabajabilidad (estado plástico), que pueden variar dependiendo de las condiciones climáticas.



# PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA

Código: **PE004-25**

## APLICACIÓN

- Los enchapes se deben sumergir en agua potable antes de la instalación con la finalidad de que no absorban el agua de amasado del mortero.
- Después de esto, los enchapes deben colocarse en un lugar fresco y seco, puesto que al momento de la colocación se deben encontrar en estado saturado superficialmente seco.
- Primera carga debe realizarse 24 horas antes de la colocación del enchape.
- Si la terminación se da en un plazo mayor, la primera carga debe mantenerse húmedo hasta realizar la terminación final.
- Para el proceso de terminación aplique el producto sobre el enchape y colóquelo en el muro según la forma tradicional de este tipo de instalaciones.
- El espesor del Mortero no deberá sobrepasar los 15 mm, en la capa de terminación que pega el enchape.
- Para aplicaciones con espesores mayores a 30 mm. se deberá reforzar con malla metálica electro-soldada.

## ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- Producto listo para su uso, solo agregar agua.
- No exceder la cantidad de agua recomendada.
- No aplique si se prevén lluvias, bajo el sol directo o con viento fuerte.
- El producto se debe mezclar hasta obtener una consistencia homogénea, libre de grumos.
- Los muros se deben mantener húmedos durante 7 días.
- El curado debe comenzar cuando el mortero sea capaz de recibir una llovizna de agua.
- Evitar utilizar enchapes que concentren altas temperaturas por exposición al sol.
- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera u otros materiales no recomendados.

## NOTA

**Grupo TX** respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
 Versión 24\_12\_2025 REV PM DTEC

