

TEXTURA COLOR FINISH SATE

Código: **TXSATEGF** (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO FINO)
TXSATEGM (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO MEDIO)
TXSATEGG (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO GRUESO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo texturado a base de agua, utilizado como terminación en **Sistema de Aislación Térmica SATE (E.I.F.S)**, en sistemas Direct Applied o directamente sobre muros de hormigón, albañilerías o placas de fibrocemento debido a sus propiedades elastoméricas. Formulado con cuarzós de diferentes granulometrías, presenta excelente comportamiento ante agentes climáticos, rayos UV, propiedades de resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.

CARACTERÍSTICAS

- Base acuosa.
- Formulado con cuarzo de diferentes granulometrías.
- Presenta excelente comportamiento certificado ante agentes climáticos como lluvia, viento y rayos UV.
- Excelentes propiedades de resistencia mecánica como adherencia y dureza de la película.
- No genera agrietamientos, ampollas, sin presencia de hongos ni tiznamiento.
- Excelente rendimiento y poder cubriente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a aplicar debe estar fraguada, seca, lisa, libre de sales, polvo y cualquier elemento que impida una buena adherencia.
- Si la superficie no se encuentra lisa, se apreciarán manchas debido a las sombras provocadas por desnivel.
- Aplicar siempre en paños completos y de preferencia de un mismo lote o partida.

APLICACIÓN

- Recomendado para exteriores sobre superficies verticales y horizontales, útil para decorar y proteger superficies tales como: fibrocemento, hormigón, estuco, albañilerías, revestir **Sistema de Aislación Térmica Exterior SATE (E.I.F.S)**.
- Idealmente las superficies donde se aplique este producto, deben haber sido imprimadas con **Imprimante SATE**, Sellador Acrílico Base Agua del mismo color que la **Textura Color Finish SATE**.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Mate texturado.
Color	Blanco y colores a pedido por pantone o muestra.
Rendimiento teórico	Textura Grano Fino (GF): 1,5 - 2 Kg/m ²
	Textura Grano Medio (GM): 2 - 2,5 Kg/m ²
	Textura Grano Grueso (GG): 2,5 - 3,5 Kg/m ²
Aplicación	Rodillo, llana o pistola para grano.
Peso específico	1,7 ± 0,05 gr/cc
Viscosidad	135 ± 5 KU a 25 °C
Diluyente	Agua para lavado
Tiempo de secado	Tacto: 6 - 12 hrs., 20 °C y 60% HR
Envase	Tineta 24 Kg.
Estabilidad en el envase	24 meses en envase cerrado y ambiente controlado.

CONDICIONES AMBIENTALES

- Se recomienda aplicar cuando la temperatura sobre la superficie sea mayor o igual a 10 °C y no superior que 30 °C e inferior a 80% HR.
- No aplicar en días con lluvia, niebla o llovizna.
- Suspender su aplicación si se pronostican condiciones de lluvia dentro de las 72 hrs. siguientes a su aplicación.
- Se debe evitar la aplicación de texturas bajo la luz solar directa.

TEXTURA COLOR FINISH SATE

Código: **TXSATEGF** (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO FINO)
TXSATEGM (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO MEDIO)
TXSATEGG (TEXTURA COLOR FINISH SATE GRANO GRUESO)

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas hasta tener un producto homogéneo.
- La aplicación dependerá de la técnica utilizada según las condiciones del acabado, puede ser con rodillo de pelo corto, llana o pistola para textura, utilizando la boquilla adecuada al grano que se aplicará.
- El producto NO requiere dilución.

SEGURIDAD

- Producto NO inflamable.
- Pintar en ambientes ventilados, consultar Hoja de Seguridad en caso de emergencia.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

