

TX - 1

Aditivo impermeabilizante

Código:
 950 ML: **TX1950** 4,5 L: **TX1045** 18 L: **TX1018** 200 L: **TX1200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-1 es un aditivo líquido impermeabilizante y de fraguado normal para mezclas cementicias, que provee una efectiva barrera contra la transmisión del agua.

CARACTERÍSTICAS

- Bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia
- Incrementa la impermeabilidad del mortero.
- Listo para usar.
- Fácil de aplicar.
- Libre de cloruros.
- Proporciona excelente cohesión a las mezclas.

INSTRUCCIONES DE USO

- El producto deberá ser diluido en al agua de amasado, antes de ser agregado al mezclador.
- Para ello: Adicione una parte de **TX-1** a diez partes de agua (**1:10**). Cuando se use arena muy húmeda, la proporción deberá cambiar a **1:8** (Aditivo:Agua) aproximadamente o, en casos extremos, **1:6** dependiendo de la consistencia deseada.

Nota: Siempre se deben realizar mezclas de prueba para establecer la dosis exacta y la cantidad de agua por mezcla.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Estado	Líquido
Color	Blanco opaco / Blanquecino
Densidad	1,01 g/ml
pH	8 ± 1
Consumo / Dilución	Dilución desde 1:6 a 1:10 dependiendo de la humedad de la arena y consistencia deseada
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 °C y 30 °C
Formatos	0.95 lts. - 4,5 lts. - 18 lts. - 200 lts.

CAMPO DE APLICACIÓN

TX-1 Es especialmente recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en:

- Cimientos y sobrecimientos.
- Sótanos, muros y paredes.
- Morteros de revestimiento y enlucido.
- Techos y cubiertas.
- Pegas impermeables en mampostería.
- Morteros de pega y estucos.
- Aplicaciones en interiores y exteriores.



TX - 1

Aditivo impermeabilizante

Código:

950 ML: TX1950

4,5 L: TX1045

18 L: TX1018

200 L: TX1200

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
- Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

OBSERVACIONES

- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Agítese bien antes de usar.
- No ingerir.
- Para asegurar una buena impermeabilidad, **TX-1** debe ser utilizado en mezclas con una adecuada dosificación, preparación y colocación.
- Se debe evitar la existencia de filtraciones de agua durante la colocación y fraguado total de la mezcla con la finalidad de que no se produzca un lavado y pérdida de la lechada cementicia.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

