

TX - 2

Acelerante de fraguado ultra rápido

Código:
950 ML: **TX2950 CJ** 4,5 L: **TX2045** 18 L: **TX2018**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aditivo líquido acelerante ultra rápido que causa un fraguado casi inmediato y un endurecimiento muy rápido del cemento.

CARACTERÍSTICAS

- No requiere dilución previa.
- Genera un rápido inicio de fraguado.
- Sólo mezclar con cemento.
- No contiene cloruros.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe estar limpio, libre de contaminación, partículas sueltas y polvo.

MEZCLADO

- Mezcle 1 parte de **TX-2** con 2 partes de cemento.
- Coloque **TX-2** en un recipiente de mezcla limpio y adecuado, y agregue el cemento.
- Revuelva rápidamente en una pasta durante unos segundos.

APLICACIÓN

- Moldee la mezcla con la mano en forma de tapón y colóquela inmediatamente en la grieta, fisura u orificio presionando firmemente durante unos 15 segundos hasta que la mezcla se haya endurecido.
- Se recomienda mezclar solo el material suficiente que se pueda colocar de inmediato.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

- Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación con agua inmediatamente después del uso.
- El material endurecido sólo se puede quitar mecánicamente.

CAMPO DE APLICACIÓN

Recomendado para sellar rápidamente grietas, fisuras y huecos en el hormigón, roca o mampostería donde haya infiltración de agua:

- Túneles.
- Sótanos.
- Bodegas.
- Pozos.
- Bóvedas.
- Paredes.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Líquido / Incoloro - levemente ámbar
Densidad	1,3 ± 0,01 g/ml
pH	13 ± 1
Consumo	500 gr. por cada 1 Kg. de cemento, mantener siempre las proporciones (1:2)
Temperatura del soporte	+5 °C / +30 °C max.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 °C y 30 °C
Formatos	0.95 lts. - 4,5 lts. - 18 lts.

OBSERVACIONES

- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Agítese bien antes de usar.
- No ingerir.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: **www.grupotx.cl**.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- No mezclar con otros productos no recomendados, ni diluir.
- Las fugas de agua muy fuertes pueden necesitar control previo mediante el uso de puntos de descarga antes de colocar el tapón.
- Los tiempos de trabajo y de endurecimiento se ven afectados por las temperaturas y el tipo cemento. Se recomienda realizar una mezcla de prueba inicial.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.



TX - 2

Acelerante de fraguado ultra rápido

Código:
950 ML: **TX2950 CJ** 4,5 L: **TX2045** 18 L: **TX2018**

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: **www.grupotx.cl**.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- No mezclar con otros productos no recomendados, ni diluir.
- Las fugas de agua muy fuertes pueden necesitar control previo mediante el uso de puntos de descarga antes de colocar el tapón.
- Los tiempos de trabajo y de endurecimiento se ven afectados por las temperaturas y el tipo cemento. Se recomienda realizar una mezcla de prueba inicial.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

OBSERVACIONES

- Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
- Agítese bien antes de usar.
- No ingerir.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

