

TX - CURE A

Membrana de curado acuosa

Código:
 4,5 L: **TXCA045** 18 L: **TXCA018** 200 L: **TXCA200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-Cure A es un compuesto de curado en base acuosa de color blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón fresco, adhiere a la superficie de éste, formando una película impermeable al agua y al aire, evitando la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón por efectos del sol y/o viento.

CARACTERÍSTICAS

- Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo tiempo la evaporación prematura del agua de amasado.
- Mantiene bajo esta membrana la humedad necesaria para que el proceso de fraguado se desarrolle en las mejores condiciones.
- Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste sufre un secado rápido al aire, evitando la evaporación del agua de amasado y el secado prematuro del hormigón por efectos del sol y/o viento.

INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODO

- Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
- **TX-Cure Acuoso** se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya desaparecido completamente el agua superficial. Se recomienda que se intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie. La temperatura debería ser sobre 5 °C antes de la aplicación.
- También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método de aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Líquido blanco
Densidad (g/ml)	0,99 ± 0,02
Sólidos (%)	15 aprox.
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Rendimiento	200 g/m ² (dosis mínima dependiendo de la textura y porosidad de la superficie)
Formatos	4,5 lts. - 18 lts. - 200 lts.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de construcción con hormigón, tales como: pavimentos, silos, puentes, canales de riego, losas, muros de contención y construcciones de hormigón en general.

OBSERVACIONES

- Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
- Mantener limpias las boquillas y pulverizadores.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
 Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
 Versión 23_12_2025 REV PM DTEC