

TX - CURE S

Membrana de curado en base solvente

Código:

18 L: **TXCS018**

200 L: **TXCS200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-Cure S es un compuesto de curado a base de resinas y solventes. Forma una película que impide la evaporación de agua en superficies verticales u horizontales. Es adecuado como medio de curado y sellado de hormigón fresco. La superficie una vez seca es clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la radiación UV.

CARACTERÍSTICAS

- Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo tiempo la evaporación prematura del agua de amasado.
- Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste sufre un secado prematuro.
- La película se forma dentro de 10 minutos máximo de pulverizado sobre hormigón fresco.

INSTRUCCIONES DE USO

MÉTODO

- Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
- **TX-Cure A** se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya desaparecido completamente el agua superficial. Se recomienda que se intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie.
- La temperatura debería ser sobre 5 °C antes de la aplicación.
- También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método de aplicación.
- Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento y/o la falta de producto y el tránsito peatonal se debe restringir por al menos 4 horas (12 horas preferibles) después de la aplicación. Capas adicionales pueden ser aplicadas después que la superficie ha secado completamente.
- Da al hormigón un color ámbar, lo que permite apreciar su correcta aplicación.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Apariencia / Color	Líquido ámbar
Densidad (g/ml)	0,822 ± 0,02
Tiempo de secado	10 min max.
Rendimiento	180 - 200 g/m ² (dosis mínima dependiendo de las condiciones ambientales, especialmente del viento de la textura y porosidad de la superficie)
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresto y bajo techo entre 5 y 30 °C
Formatos	18 lts. - 200 lts.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de construcción con hormigón, tales como: losas y muros de hormigón, pavimentos y carreteras, puentes, canales de riego, pisos comerciales e industriales, elementos prefabricados, obras de hormigón en general.

OBSERVACIONES

- Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
- Lave a menudo boquillas y pulverizadores con aguarrás.
- Es un producto inflamable.
- Es incompatible con productos que contienen agua.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

