

# TX - DENSO

Impermeabilizante asfáltico y anticorrosivo

Código:  
18 L: **TXDN018**      200 L: **TXDN0200**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto catalítico y solvente de evaporación rápida. Producto listo para su uso y de fácil aplicación. Una vez seco forma una película impermeable, resistente, inodora y firmemente adherida a la base. Protege contra soluciones ácidas y salinas. No es contaminante una vez que se han evaporado totalmente sus solventes.

## USOS

- Impermeabilización muros enterrados contra terreno
- Impermeabilización de baños, cocinas, terrazas, jardinerías, etc.
- Protección e impermeabilización de cimientos, sobrecimientos y muros de concreto o albañilería.
- Protección de elementos de hormigón armado.
- Impermeabilización interior y exterior de estanques (agua: dulce, potable y no potable).
- Protección de metales expuestos a aguas agresivas.
- Impermeabilización de subterráneos.

## CARACTERÍSTICAS

- De fácil aplicación.
- Impermeable, resistente e inodoro.
- Anticorrosivo.
- Listo para su uso.

## DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD                 | ESPECIFICACIÓN                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto / Color           | Líquido viscoso negro                                                                             |
| Densidad a 25 °C          | 0,955 Kg/L                                                                                        |
| Rendimiento               | ~ 450 - 500 gr/m <sup>2</sup> por capa                                                            |
| Almacenamiento / Duración | 12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C |
| Formatos                  | 18 lts. - 200 lts.                                                                                |
| Tiempo seco al tacto      | ~ 60 min.                                                                                         |
| Tiempo espera entre capas | ~ 8 hrs.                                                                                          |

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con **TX-Primer**, para obtener una mejor adherencia.
- La superficie imprimada debe estar seca y limpia de residuos o partículas
- sueltas.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación, mediante mezclado manual dentro del mismo envase.
- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.

## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- Evite aplicar el producto en días de lluvia, es fundamental que el sustrato esté seco.
  - El producto es inflamable, ya que posee solvente. Mantenga alejado de toda llama o fuente de calor.
  - Trabaje en lugares ventilados. En espacios cerrados contar con ventilación forzada.
  - El hormigón donde se va aplicar debe tener una edad mínima de 28 días.
  - Una vez aplicado, debe ser protegido de los rayos solares.
  - El producto no está diseñado para impermeabilización expuesta, debe quedar protegido, cubierto o enterrado contra terreno.



# TX - DENSO

Impermeabilizante asfáltico y anticorrosivo

Código:

18 L: **TXDN018**

200 L: **TXDN0200**

## ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado en su envase original bien cerrado, en un sitio fresco y bajo techo, lejos de la acción directa del sol y la intemperie, a temperaturas entre + 5 °C y + 30 °C, para conservar sus propiedades físicas y químicas. No apilar el producto en pilas mayores a 1 productos, de preferencia siempre sobre pallets.

## DURACIÓN

Tomando las precauciones indicadas en cuanto al almacenamiento, el producto puede ser utilizado hasta 12 meses posteriores al envasado. Para un rango mayor se debe verificar su estado o calidad con el Departamento técnico de **Grupo TX**.

## APLICACIÓN

- Se aplica mediante llana, espátula o capas.
- Posteriormente puede aplicarse el producto nuevamente como se indica, sobre la primera capa seca, colocando una o más capas, según especificaciones.
- En general deberán hacerse dos aplicaciones cruzadas, utilizando tela D u otro refuerzo para lograr una mayor resistencia.
- Debido a los solventes que posee **TX-Denso**, éste se debe trabajar en lugares con buena ventilación.

## NOTA

**Grupo TX** respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en [www.grupotx.cl](http://www.grupotx.cl)

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto  
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | [contacto@grupotx.cl](mailto:contacto@grupotx.cl)  
Versión 23\_12\_2025 REV PM DTEC

