

TX-PRIMER PRO

Sello Imprimante listo para su uso

Código:

5 L: **TXPRPRO**

5 GAL: **TXPRPRO20**

200 L: **TXPRPRO-TB**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un copolímero acrílico en emulsión acuosa listo para uso, diseñado para ser aplicado en losas interiores y exteriores. Se recomienda su uso en sustratos porosos de hormigón y en general donde se requiera reforzar la adherencia de un mortero autonivelante base cementicia, como también eliminar o reducir el burbujeo del revestimiento, otorgando una superficie más homogénea.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sella eficazmente las superficies de hormigón porosas.
- Evita la pérdida de agua por absorción del sustrato y del revestimiento cementicio.
- Evita la formación de burbujas en el revestimiento, permitiendo una mejor terminación superficial.
- Mejora la adherencia entre el sustrato y el revestimiento.
- Secado rápido y formación de película rápida.
- No es tóxico (base acuosa).
- Sustentable, no necesita diluirse con agua (solo revolver o agitar antes de su uso).
- Fácil de aplicar (rodillo de lana natural).
- Uso interior y exterior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie a imprimir debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otro elemento que impida una buena adherencia. En caso de presencia de restos de desmoldantes, pintura o aceites, se recomienda limpiar la superficie con un escobillón de filamentos duros u otro mecanismo de limpieza mecánicamente, después lavar con abundante agua.
- Se recomienda reparar las irregularidades y patologías en el hormigón como picaduras, nidos o sectores con segregación, con mortero de reparación **TX-Rep** o **TX-Grout 700**.
- La superficie no debe tener elementos metálicos sobresalientes, los cuales deben retirarse cortándolos mínimo 5 mm. por debajo de la superficie y luego, reparar con mortero de reparación **TX-Rep** hasta nivelar, previo a la aplicación de **TX-Primer Pro**.
- Para superficies de mediana y baja absorción (poco porosas): imprimir la superficie con **TX-Primer Pro** aplicando dos manos de forma cruzada.
- Para superficies de alta absorción: imprimir la superficie con **TX-Primer Pro** con solo un a mano.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Líquido celeste
Densidad (g/ml)	1 ± 0,1
Sólidos (%)	15 - 18
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 °C y 30 °C
T° de aplicación recomendada	5 °C - 30 °C
Consumo (g/m²)	150 - 250
Formato	5 lts. - 5 gal - 200 lts.

Consumos indicados en base a la forma de aplicación de TX-PRIMER PRO y el grado de absorción del sustrato

APLICACIÓN

La aplicación de **TX-Primer Pro** se recomienda realizarla con rodillo de lana natural, de forma de garantizar una distribución uniforme del producto. El secado del primer dependerá de las condiciones del sustrato, temperatura ambiental y humedad existente. La imprimación estará lista para ser recubierta una vez que la imprimación esté seca al tacto. Se recomienda no excederse en los tiempos de secado (> 6 hrs. para aplicar el mortero autonivelante). Si la superficie queda expuesta a polución o si el tiempo expuesto sobrepasa las 24 horas, deberá repetir la imprimación en una sola mano y esperar el secado al tacto para aplicar el mortero autonivelante.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

