

TX - RESIREP

Inyección de grietas no estructurales

Código:
4 L: RESIREP_4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX Resirep es una resina en base acuosa de baja viscosidad (alta fluidez), sin solventes, diseñado para la inyección de grietas y reparaciones no estructurales.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente poder de penetración en fisuras muy angostas gracias a su fluidez.
- Libre de solventes.
- Contiene fungicida.
- Por su alta fluidez, puede ser utilizado por gravedad en fisuras sin movimiento.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Reparaciones NO estructurales, con buena adherencia al hormigón y morteros cementicios.
- Reparación por desprendimientos de instalaciones de revestimientos pétreos en losas y radieres rígidos, cuando la rotura se presenta en la interfaz adhesivo - sustrato, evitando así el levantamiento de revestimientos para reparar.

MODO DE EMPLEO

- Para realizar una inyección de **TX Resirep**, el hormigón, radier o nivelación cementicia deben haber alcanzado su máxima resistencia (28 días).
- La superficie a reparar o inyectar debe estar limpia, sin polvo, grasa o aceite, libre de cualquier elemento que impida una buena adherencia.
- Para reparar sopladuras en instalaciones de revestimientos pétreos, se debe retirar el fragüe completamente y realizar un corte del adhesivo cerámico hasta llegar al sustrato. Posterior a esto, se debe aspirar todo el material removido, dejando la superficie a reparar completamente limpia.
- Para realizar la inyección de **TX Resirep** se debe utilizar una jeringa standard de tamaño grande. El proceso se debe realizar de forma pausada, no provocando rebalses.

ALMACENAMIENTO

TX Resirep tiene una duración de 12 meses desde su fecha de envasado original y sellado. Mantener en una zona seca y ventilada, no expuesta al sol, viento y suelo directo.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto / Color	Líquido blanco
Densidad (g/ml)	1 ± 0,01
Sólidos (%)	25 - 28
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 °C y 30 °C
Rendimiento	No se informa, es muy variable, dependiendo de los espesores
Formato	Bidón 4 lts.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

