

TX - S FREE

Desmoldante acuoso

Código:

18 L: **TXSF018**

200 L: **TXSF200**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TX-S Free es un desmoldante para encofrados metálicos en contacto con hormigón, listo para su uso. Desarrollado en base mineral, de gran fluidez y eficacia para el descimbre de moldajes de metal y placas fenólicas.

CARACTERÍSTICAS

- Es un producto de gran acción.
- No deja manchas sobre superficies desmoldadas.
- Posee un alto rendimiento por litro.
- Otorga una excelente terminación de la superficie y una buena protección a los moldajes.

USOS

MÉTODO

- **TX-Sfree** se aplica de acuerdo a la dosis indicada, mediante pistola o pulverizador, brocha, rodillo o paños.
- Las capas deben ser delgadas y uniformes sobre la superficie metálica.
- El retiro de los moldajes se iniciará sólo cuando haya endurecido lo suficiente, para evitar daños que pudieran producirse durante la operación de descimbre.
- También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el hormigón no sea dañado por el método de aplicación.

El tiempo mínimo para esta operación dependerá de:

- Tipo de elemento estructural a desmoldar.
- Tipo de hormigones y cementos utilizados
- Tipo y concentraciones de aditivos.
- Sistemas de moldajes usados.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

- Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: **www.grupotx.cl**.
- Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de **Grupo TX**.
- Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
- No mezclar con otros productos no recomendados.
- No ingerir producto.
- No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.
- El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Aspecto / Color	Líquido transparente - amarillento
Densidad (g/ml)	1 ± 0,01
Almacenamiento / Duración	12 meses almacenado en envase original bien cerrado, en sitio fresco y bajo techo entre 5 y 30 °C
Rendimiento / Consumo	Sobre moldajes metálicos y fenólicos: 40 m²/L aprox. Sobre moldaje de madera: 30 m²/L aprox.
Formatos	18 lts. - 200 lts.

CAMPO DE APLICACIÓN

Es adecuado para aplicar en moldajes cada vez que sean utilizados:

- Moldajes metálicos en contacto con hormigón.
- Moldajes de placa fenólica en contacto con hormigón.

OBSERVACIONES

- No diluir el producto en agua o solventes, puesto que viene listo para su uso.
- Evitar el derrame de desmoldante sobre las enfierraduras del hormigón armado; en caso de ocurrir, limpiar éstas profusamente con algún solvente derivado del petróleo.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 23_12_2025 REV PM DTEC

