

ADHESIVOS CERÁMICOS

**ADHESIVOS
MORTEROS
PINTURAS**



PRODUCTO		ESTÁNDAR AC001-25	TX MAX AC010-25	ACCIÓN DOBLE AC002-25	ACCIÓN DOBLE GRUESO AC009-25	AC POLVO AC006-25	TX FLEX AC004-25	TX PRO AC012-25	PASTA AC PTAAC25	PASTA AD PTAAD25
SECTOR	Interior	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Exterior	✓	✓	✓	●	✓	●	●	✗	✗
TIPOS DE SUSTRATOS	Muros de hormigón	●	●	●	✗	✓	●	●	●	●
	Muros de albañilería	✓	✓	✓	✗	✓	●	●	✗	✗
	Yeso-cartón	✗	✗	✗	✗	●	●	●	✓	●
	Fibro cemento	✗	✗	✗	✗	●	●	●	✓	●
	Terciado estructural	✗	✗	✗	✗	●	●	●	✓ *	●
	Sobre cerámica	✗	✗	✗	✗	✗	✓	●	✗	✗
	Losa de hormigón	●	●	●	●	✗	●	●	✗	✗
	Losa colaborante	✗	✗	✓	✓	✗	●	●	✗	✗
	Losa radiante	✗	✗	✓	✓	✗	●	●	✗	✗
ÁREAS DE APLICACIÓN	Living - Comedor	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	✗	✗
	Baño - Cocina	✓ *	✓	✓	✓	✓	●	●	✓ *	●
	Fachada	✗	✓	✓	✗	✓	●	●	✗	✗
	Terraza	✓	✓	✓	✓	✓	●	●	✗	✗
	Cubierta	✗	✓	✓	✓	✗	●	●	✗	✗
	Piscinas	✗	✗	✓	✓ *	✗	●	●	✗	✗
	Escaleras prefab.	✗	✗	✓	✓	✗	●	●	✗	✗
	Alto tráfico	✗	✗	●	●	✗	●	●	✗	✗



ANCHO (m) X LARGO (m) = SUPERFICIE (m²)

FÓRMULA CÁLCULO DE SACOS

$$\frac{\text{SUPERFICIE (m}^2\text{)} \times \text{RENDIMIENTO (kg/m}^2\text{/mm)} \times \text{ESPESOR APLICACIÓN (mm)}}{\text{PESO SACO (25 kg)}} = \text{CANTIDAD DE SACOS A USAR}$$

RECOMENDADO



NO RECOMENDADO



MUY RECOMENDADO



VER FICHA TÉCNICA



Conoce más sobre nuestros productos visitando

WWW.GRUPOTX.CL

SÍGUENOS EN     @grupotx.cl

ADHESIVOS CERÁMICOS

**ADHESIVOS
MORTEROS
PINTURAS**



PRODUCTO		ESTÁNDAR AC001-25	TX MAX AC010-25	ACCIÓN DOBLE AC002-25	ACCIÓN DOBLE GRUESO AC009-25	AC POLVO AC006-25	TX FLEX AC004-25	TX PRO AC012-25	PASTA AC PTAAC25	PASTA AD PTAAD25
TIPO DE REVESTIMIENTO	Grupo III Cerámica Muro	✓	●	●	✗	●	●	●	●	●
	Azulejos	✓	●	●	✗	●	●	●	●	●
	Mosaicos	✗	●	●	✗	●	●	●	●	●
	Grupo IIb Cerámicas Piso	✓	●	●	●	✗	●	●	✗	✗
	Grupo IIa Gres Porcelanato	✗	✓	●	●	●	●	●	✗	●
	Grupo I Porcelanatos	✗	✗	✓	✓	✓	●	●	✗	●
	Piedra Natural	✗	✗	✗	✗	✓	●	●	✗	✗
	Piedra Pizarra	✗	✗	✗	✗	✓	●	●	✗	✗
	Tamaño máximo del revestimiento	Hasta 33 X 33 cm.	Hasta 60 X 60 cm.	Hasta 60 X 60 cm.	Hasta 60 X 60 cm.	Hasta 60 X 60 cm.	Hasta 120 X 120 cm.	Hasta 250 X 250 cm.	Hasta 60 X 60 cm.	Hasta 60 X 60 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Clasificación	C1 Según IRAM 45062	C2 Según EN 12004	C2S1 Según EN 12004	C2S1 Según EN 12004	C2S2 Según EN 12004	C2S2 Según EN 12004	C2S2 Según EN 12004	D2 Según IRAM 45062	D2S2 Según IRAM 45062
	Adherencia (N/mm²)	≥ 0,5	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1
	Espesores de aplicación (mm)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 30	≤ 10	≤ 10	≤ 15	3 a 6	3 a 6
	Rendimiento (kg/m²/mm)	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,9	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,8	~ 1,75
	Temperatura de trabajo (°C)	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C	5 a 30 °C
	Dosificación de agua (lts/saco)	6 ± 0,5	6 ± 0,5	6 ± 0,5	4,75 ± 0,5	6 ± 0,5	6 ± 0,5	6 ± 0,5	-	-
	Densidad en estado plástico (g/ml)	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,99	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,5	~ 1,8	~ 1,75

NO RECOMENDADO ✗

RECOMENDADO ✓

MUY RECOMENDADO ●

VER FICHA TÉCNICA ★