

ADHESIVO TX FLEX



Código: AC004-25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Adhesivo predosificado en seco formulado con áridos seleccionados, cementos y aditivos especiales. Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, porcelanatos o piedras pizarras, piezas de alta o baja absorción sobre superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en pisos en presencia de losa radiante, por su alta performance se puede utilizar para la instalación de cerámica sobre cerámica, para interiores o exteriores, con o sin presencia de humedad.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, libre de partículas sueltas u otras sustancias que puedan afectar una buena adherencia.
- En el caso que existan membranas de impermeabilización, estas deben ser en base cementicias y compatibles con el adhesivo.
- En superficies pintadas, se debe retirar completamente la pintura antes de la aplicación.
- Se recomienda reparar las irregularidades de niveles en las superficies con Mortero de Estuco Normal, TX-REP o TX Repar Plus en el caso de muros, o con Nivelador de Pisos o Mortero de Piso fino en los pisos.
- En el caso que el sustrato este demasiado liso se recomienda la utilización de puentes adherentes tales como; Puente Estuco TX o TX-Cuarzbond.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- En un recipiente estanco, Limpio y seco vierta 5.5 litros de agua (potable).
- Agregue gradualmente el saco de adhesivo TX FLEX y mezcle mecánicamente a bajas revoluciones, por 3 minutos.
- Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Si es necesario agregue más agua sin exceder la cantidad máxima que indica el cuadro técnico.
- No agregue ningún aditivo a la mezcla sin consultar previamente al departamento técnico de Grupo TX.
- Deje reposar por 3 minutos antes de aplicar este producto.



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Base química	Adhesivo cementicio
Presentación	Saco de 25 kilos
Conservación	6 meses desde su fecha de fabricación
Temperatura de trabajo	5 a 30 °C
Tamaño máximo	1 mm. Nominal
Espesor de aplicación	≥ 3 mm. ≤ 10 mm.
Dosis de agua	22% a 26%. 6 ± 0.5 lts/sacos.
Consistencia	Pastosa.
Densidad (en estado plástico)	~ 1,5 gr/ml
Retentividad	> 90%
Rendimiento saco	> 20 lts/saco ~ 1.5 kg/m²/mm
Características Según EN 12004	
Adherencia inicial 28 días	> 1 N/mm²
Adherencia después de inmersión bajo agua	> 1 N/mm²
Adherencia después de envejecimiento por calor	> 1 N/mm²
Tiempo abierto 20 minutos	> 0.5 N/mm²
Clasificación	Tipo C2S2
Cerámica recomendada Según ISO 13006	Grupo III cerámica muro Grupo IIb cerámica piso Grupo IIa gres porcelanatos Grupo I porcelanatos Piedra natural y Pizarra
Formatos	Hasta 120 X 120 cm. Pisos Hasta 60 X 60 cm. Muros
Sustrato de aplicación	Hormigón - albañilería - Yeso cartón - Fibro cemento - terciado estructural - Sobre cerámica - Losa colaborarte y Radiante.
Sectores de aplicación	Living - Comedor - Baño - Cocina - Terrazas - Fachada - Cubiertas - Piscinas - Escaleras prefabricadas - Alto Trafico



ADHESIVO TX FLEX



Código: AC004-25

APLICACIÓN

- Es recomendable, Humedecer las cerámicas que posean una alta absorción y dejarlas reposar hasta que estén secas superficialmente (para evitar esta acción puede aplicar el doble encolado).
- Es recomendable humedecer, sin aposar la superficie, de aplicación para eliminar la absorción excesiva y el polvo existente en el sustrato.
- La aplicación de **Adhesivo TX FLEX** debe realizarse con llana dentada (de la medida requerida por el tipo de cerámico a instalar).
- La llana, debe extender el material en la superficie uniformemente, no utilizar **adhesivo TX FLEX** para nivelar la superficie (Respetar el espesor máximo de aplicación. Esto puede afectar la puesta en servicio).
- Coloque el cerámico sobre los cordones del adhesivo y golpee suavemente hasta reventar las estrías del adhesivo. (Si el cerámico presenta polvo blanco se recomienda realizar el doble encolado para maximizar la adherencia).
- Una vez extendido el material en el muro o piso, no debe esperar más de lo indicado en el cuadro técnico (tiempo abierto), antes efectuar la colocación de la palmeta cerámica.
- Considere que el clima puede afectar el tiempo abierto del material por lo que en tiempos calurosos es recomendable extender el adhesivo en paños no mayores a 1m² mientras se realiza el avance.

PRECAUCIONES POSTERIORES

- El sellado de las juntas debe realizarse posterior a las 72 horas de haber realizado la instalación de la cerámica.
- Se recomienda no transitar por el piso revestido antes de los 7 días, pero de ser necesario, se debe realizar sobre tabloncillos, no antes de los dos días siguientes a la instalación.
- Se recomienda respetar las dilataciones perimetrales de encuentros con muros y realizar cortes de dilatación en áreas no mayor a 16 m² y pasillos no mayor a 4 metros lineales.

ALMACENAMIENTO

Para conservar las propiedades físicas y químicas del producto, se debe acumular en un lugar ventilado y seco. Si la humedad supera el 60%, se recomienda proteger con polietileno o carpa dependiendo del volumen almacenado, cuidando de que no se produzca condensación. Se debe almacenar aislado del suelo y separado de los muros en pilas de no más de 12 sacos de altura o de 2 pallets.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Para revestimientos no normados o especiales recomendamos realizar pruebas que ayuden a ver la efectividad del adhesivo.
- Para aplicaciones sobre placas de OSB siempre aplicar puente de adherencia **TX-Cuarzbond**, **TX-CuarzPro** o **TX-IMPERBOND**.
- Para la utilización de impermeabilizante en los sustratos se recomienda la utilización de **TX-IMPERBOND**, para asegurar la máxima adherencia e impermeabilidad.

NOTA

- Todas las resistencias están medidas a los 28 días
- Todos los valores son obtenidos en condiciones de laboratorio 20°C ± 3.
- La calidad final del producto instalado estará sujeta a una correcta preparación, aplicación y cuidados posteriores en obra.
- En cuanto a la gran diversidad y calidades de cerámicos ofertados en el mercado. GRUPO TX, ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar ensayos, previos a elección del adhesivo cerámico, esto con el fin de elegir el adhesivo Cementicio que mejor se acomode a sus necesidades.
- Con el fin de ayudar de mejor manera a nuestros clientes GRUPO TX, dispone de un departamento técnico que se especializa en capacitar y guiar al personal de terreno. Esto con el fin de minimizar las pérdidas de nuestros clientes por fallas de aplicación.
- Además, GRUPO TX, ayuda a sus clientes con ensayos in situ, con nuestro laboratorio en obra, el cual realiza ensayos en obra para verificar la correcta aplicación de nuestros productos
- GRUPO TX, no se responsabiliza por daños y perjuicios ocasionados por el incorrecto uso o aplicación de nuestros productos. Frente a consulta de utilización o recomendación de nuestros productos. Contactar al Departamento Técnico TX

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 31_12_2025 REV PM DTEC

