

ESMALTE AL AGUA HOGAR Y CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua de excelente adherencia, resistencia mecánica, gran plasticidad, excelente lavabilidad y buen comportamiento a temperaturas extremas, tiene aditivos y pigmentos que otorgan gran resistencia y estabilidad frente a los agentes climáticos, rayos UV.

USOS

Recomendado para interior y exterior, útil para decorar y proteger superficies de yeso, placas de fibrocemento, maderas, concretos, papel, estuco, que estén previamente acondicionadas con **Sellador Acrílico TX**.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, limpias y secas. Para repintados verificar la adherencia de la pintura antigua. En superficies nuevas de estuco y concreto previo fraguado de 28 días, luego limpiar con una brocha limpia y seca.

En superficies antiguas, porosa o con contenido de cal se deberá sellar con **Sellador Acrílico TX**. Sobre superficies brillantes se debe lijar para una correcta adherencia de la nueva capa de pintura.

La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

No aplicar cuando la temperatura ambiente sea menor a 5°C y mayor que 30°C. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** Chile sobre las condiciones de aplicación
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Satinado
Color	Blanco, cartilla y S/M
Rendimiento teórico	40 m ² /gal por mano, sobre una superficie sellada
Aplicación	Brocha, rodillo y/o pistola
Peso específico gr/cc	1,25 ± 0.05
Viscosidad	90 ± 5 KU a 25 °C
Opacidad (PC)	≥ 96
Brillo 60°	Entre 4 - 6
Diluyente	Agua
Tiempo de secado	Tacto: 1 - 2 horas
	Repintado mín: 4 horas
	Duro: 4 - 6 horas
Envases	Galón y tineta
Estabilidad en el almacenaje	12 meses en envase cerrado ambiente controlado

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas, hasta tener un producto homogéneo. Si se requiere, diluir un 10% con agua.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en **www.grupotx.cl**

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

