

MORTELINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento decorativo interior y exterior de terminación texturada, formulado para aplicación proyectada o con platacho. Resistencia al exterior, a los agentes climáticos y resistencia mecánica, como adherencia y dureza de la película.

Para exteriores utilizar de preferencia la línea hidrorrepelente, protege fachadas de la humedad y de las aguas lluvia, retarda la penetración de agua sobre los muros permitiendo la permeabilidad del vapor de agua.

USOS

Recomendado para interior y exteriores sobre superficies verticales, útil para decorar y proteger superficies tales como: placas de fibrocemento, concretos, estuco. Las superficies se deben acondicionar con **Sellador Acrílico TX**.

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

La superficie debe estar fraguada, seca, lisa, libre de sales, polvo, grasa y acondicionada con **Sellante Acrílico TX**. Si la superficie no se encuentra lisa se apreciarán manchas debido a las sombras por desnivel. Aplicar siempre en paños completos, de preferencia con el mismo lote de producto, o hacer cambio de lote, en un corte del paño que se está aplicando.

La durabilidad del producto, depende del estado de la superficie a recubrir.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 10°C y no superior a 30°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** Chile sobre las condiciones de aplicación
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuencias que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Mate texturado
Color	Blanco y según muestra
Rendimiento teórico (kg/m²)	Grano 10: 1 - 1.5
	Grano 20: 2 - 2.5
Aplicación	Llana, platacho y pistola para grano
Peso específico gr/cc	1,85 ± 0.05
Fluidez	6 ± 2 gr/min a 25 °C
Diluyente	Agua para lavado
Tiempo de secado	Tacto: 6 - 12 horas a 20 °C y 60% HR
Envases	Tineta 24 Kg
Estabilidad en el almacenaje	12 meses cerrado y ambiente controlado

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Antes de aplicar, se recomienda revolver mediante paletas planas o agitación con taladro de baja revoluciones hasta tener un producto homogéneo.

La aplicación dependerá de la técnica utilizada según condiciones del acabado, puede ser, llana, platacho o pistola para textura utilizando la boquilla adecuada al grano que se aplicará. El producto no requiere de dilución.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 9_3_2026 REV PM DTEC

