

PRIMER VIAL

Matapolvo.

DESCRIPCIÓN

Primer endurecedor base solvente de uso interior y exterior, matapolvo utilizado en pisos de hormigón y concreto, evita emanaciones de polvo de las superficies.

Sello que otorga brillo, lavabilidad al piso y protección contra derrames de líquidos, aceites, grasa y alcohol en bajas concentraciones moderadas.

USOS

Ideal para recubrir: Estacionamientos, pisos de bodegas, terminación canchas deportivas, pisos industriales, patios infantiles.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a aplicar debe estar libre de polvo, grasa, limpia, seca y pintura mal adherida. La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir. No aplicar sobre pisos asfálticos.

Concreto nuevo: curado de 30 días como mínimo, al paso del tiempo de curado eliminar las sales presentes con escobillas y métodos mecánicos. Generar perfil de rugosidad necesario para lograr el anclaje del sellador. Eliminar el polvo generado.

Concreto antiguo: limpiar la superficie completamente para eliminar restos de aceite, grasa u otro contaminante que intervenga en la correcta adherencia del producto.

Generar perfil de rugosidad para lograr el anclaje del sellador, esto se puede realizar según métodos mecánicos. Eliminar el polvo generado.

Concreto pintado: eliminar la pintura antigua o mal adherida mediante método mecánico u otros. Eliminar el polvo sobre la superficie. Lavar la superficie y dejar secar completamente antes de aplicar.

CONDICIONES AMBIENTALES

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5 °C y menor a 30 °C, la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla, llovizna, o condiciones ambientales extremas.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
Acabado	Brillante
Color	Incoloro - RAL 7040 - RAL 7046
Sólidos en volumen	30% ± 1%
Viscosidad (seg) (Copa Ford # 4 (25 °C))	75 ± 5
Peso específico (gr/cc 25 °C)	1 ± 0,05
Diluyente lavado	Diluyente tráfico
Aplicación	Brocha, rodillo, equipo de aplicación
Tiempo de secado	Tacto: 1 hora
	Repintado: 6-8 horas
	Total: 7 días
Envase	Galón y Tineta
Rendimiento mt²	55 mt²/galón terminado 2 manos
Punto de inflamación	45 °C
Almacenamiento	24 meses en envase cerrado ambiente controlado

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes de utilizar.

Se recomienda aplicar dos a tres manos para obtener el cubriente adecuado y el brillo final parejo, respetando tiempos de repintado.

Para primera mano se recomienda diluir al 10% el producto.

Para segunda mano pintar sin diluir. Se debe esperar un intervalo de aproximadamente 4 a 6 horas entre primera y segunda mano, el secado se obtendrá en 24 horas en condiciones ambientales ya antes indicadas. El curado total se obtendrá a los 7 días de aplicado el producto.

PRIMER VIAL

Matapolvo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad en caso de emergencia. Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, antiparras y cremas protectoras.

Notas:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Utilizar medidas de protección.
- Consultar con departamento técnico de **Pinturas TX** sobre las condiciones de aplicación.
- No aceptamos responsabilidades por los resultados o daños incidentales o consecuenciales que puedan derivarse de un uso inapropiado del producto.
- Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a modificaciones en el tiempo. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.

NOTA

Grupo TX respalda la calidad de sus productos mediante rigurosos ensayos de laboratorio y controles de calidad, cumpliendo altos estándares. La información técnica y recomendaciones proporcionadas se basan en nuestra experiencia y conocimiento actual, bajo condiciones estándar de uso (almacenamiento, manipulación y aplicación). Reconocemos que las condiciones reales de obra varían, afectando el desempeño de los materiales. Por consiguiente, y dada la diversidad de sustratos y entornos, **Grupo TX** no ofrece garantías explícitas ni implícitas de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni se derivan obligaciones legales de la información o recomendaciones proporcionadas, ya sean éstas escritas u orales. Instamos a los usuarios a realizar pruebas de campo para validar la idoneidad de nuestros productos en cada proyecto. Nuestro equipo técnico está siempre disponible para brindar soporte especializado ante dudas y/o consultas. **Grupo TX** se reserva el derecho de modificar sus productos para su mejora continua. Se recomienda a los usuarios consultar siempre la versión más reciente de la ficha técnica del producto, disponible bajo petición o en www.grupotx.cl

Recuerda utilizar los siguientes elementos de protección personal:



Producto fabricado por Grupo TX | Camino El Rodeo 01805, Puente Alto
Consultas y reclamos: Tel. 22 392 7050 | contacto@grupotx.cl
Versión 24_12_2025 REV PM DTEC

